

DEUREX® TO 82 G

TECHNISCHE INFORMATION

- Chemischer Charakter:** Oxidiertes Fischer-Tropsch-Wachs
- Besonderheiten:**
- Hartes und kratzfestes Wachs mit hydrophilem Charakter
- Anwendungen:**
- Herstellung wässriger Emulsionen und Dispersionen für den Einsatz in
- Textilindustrie (Vernähbarkeit, Schnitt, Prozesshilfsmittel)
 - Pflegemittel ((Hydrophobierung, Glanz, Härte)
 - Lacke, wässrig (Slip, Abrieb- und Kratzfestigkeit)
 - Druckfarben, wässrig (Slip, Abrieb und Kratzfestigkeit)
 - Papierindustrie (Hydropobierung, Reißfestigkeit, Stabilität)
 - Polituren (Oberflächenoptimierung)
 - Leder (Oberflächenoptimierung, Hydrophobierung)
 - Korrosionsschutzmittel

- Masterbatch
- Dispergierhilfe für hydrophile Pigmente

Technische Daten:

Farbe: Off-white
Lieferformen: **DEUREX® TO 82 G** = Granulat

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	111 °C	116 °C	LV 12 (DGF M-III 3)
Säurezahl*:	15 mgKOH/g	20 mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
Verseifungszahl:	30 mgKOH/g	50 mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
Viskosität (140 °C):		20 mPas	LV 2 (DIN EN ISO3104)
Penetration (25 °C):		2,0 mm*10 ⁻¹	LV 4 (DIN 51579)
Dichte (23 °C):	0,94 g/cm ³	0,95 g/cm ³	LV 3 (DIN EN ISO 1183)

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Alternative Lieferform:

DEUREX® TO 8120 M – Mikronisiertes Pulver, 98 % < 20 µm
DEUREX® TO 8201 W – Oxidierte Fischer-Tropsch-Wachs Emulsion, 98 % < 1 µm

Alternative Produkte:

DEUREX® TO 80 G – Oxidiertes Fischer-Tropsch-Wachs mit der Säurezahl 2 - 4
DEUREX® TO 81 G – Oxidiertes Fischer-Tropsch-Wachs mit der Säurezahl 5 - 10
DEUREX® TO 83 G – Oxidiertes Fischer-Tropsch-Wachs mit der Säurezahl 25 - 35
DEUREX® TO 84 G – Oxidiertes Fischer-Tropsch-Wachs mit der Säurezahl 35 - 45